



ВИНГА

Почти прозрачные холодные серые цвета, присущие натуральному старению, открывают базовый цвет натурального дуба.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|------------------|---|
| Артикул | 153N66ЕК03KW240 |
| Покровитель | Масло |
| Особые обработки | Фаски по 4 сторонам, ручная обработка, обработка щёткой, пилочные метки |
| Вес упаковки | 22,4 кг |
| Площадь упаковки | 2,84 м ² |
| Площадь доски | 0,474 м ² |

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Содержит сучки и все природные цветовые вариации.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Цвет становится более глубоким.

ФАКТЫ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя | Дуб |
| Дизайн | 3-полосный |
| Сортировка | Dynamic |
| Ассортимент | Kährs Original |
| Возможность шлифовки | 2-3 раза |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7 |
| Замковая система | Woodloc@5S |
| Подогрев пола | да |
| Гарантия | 30 лет |
| Толщина верхнего слоя | 3,5 мм |
| Материал нижнего слоя | ель |
| Метод укладки | плавающий, приклеивание к основанию |
| Код EAN | 7393969042802 |
| Цвет поверхности | Серый |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Минимальная средняя плотность кг/м ³ | | >500 |
| Огнестойкость | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Теплопроводность | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Тепловое сопротивление | | .11 (m ² KW) |
| Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |

СЕРТИФИКАТЫ

