



ДУБ БРАУНИ

Глубокие и тёмные тона создают надёжную и насыщенную атмосферу.

| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | | ФАКТЫ | | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------|
| Артикул | 153N6СЕКА1KW240 | Древесина верхнего слоя | Дуб | Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Покрытие | Матовый лак | Дизайн | 3-полосный | Минимальная средняя плотность кг/м ³ | | >500 kg/m ³ |
| Особые обработки | Обработка щеткой | Сортировка | Lively (Кантри) | Огнестойкость | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Вес упаковки | 23 кг | Ассортимент | Kährs Original | Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Площадь упаковки | 2.91 м2 | Коллекция | Коллекция Гармония | Теплопроводность | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Площадь доски | 0.485 м2 | Возможность шлифовки | 2-3 раза | Тепловое сопротивление | | .11 (m2KW) |
| ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ | | Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный | Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |
| Допускается естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Для продукции характерны крупные плотные и черные сучки. Сучки могут быть различных размеров и различного количества. | | Твёрдость (шкала Бринелля) | 3, 7 | | | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА | | Замковая система | Woodloc®5S a | | | |
| Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски. | | Подогрев пола | да | | | |
| | | Гарантия | 30 лет | | | |
| | | Толщина верхнего слоя | 3, 5 мм | | | |
| | | Материал нижнего слоя | ель | | | |
| | | Метод укладки | плавающий, приклеивание к основанию | | | |
| | | Код EAN | 7393969041782 | | | |